

ターポスクリーン®

建築養生メッシュ

ノンハロメッシュ®

非塩ビメッシュ

ライトスクリーン®

日除けメッシュ



●ターポスクリーン®・ノンハロメッシュ 物性データ

品番	巾×長さ (cm×m)	質量 (g/m ²)	密度		引張強さ		伸び		引張強さ×伸び		仮設工業会認定	防火性能試験番号 防火製品番号 (公財)日本防火協会
			タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ		
			(本/2.54cm)	(本/2.54cm)	(N/3cm)	(N/3cm)	(mm)	(mm)	(kN・mm)	(kN・mm)		
#1023	189×52乱	400	9	9	1925	1755	42	44	80.9	77.2	合格	C1170014 FR-02210
#1034	189×52乱	470	11	11	2156	2156	42	47	90.6	101.3	合格	CT910013 F-13025
#1003	189×52乱	470	7	7	1666	1666	50	56	83.3	93.3	合格	CT060005 F-18049
#1004	189×52乱	455	13	13	2058	1960	50	58	102.9	113.7	合格	CT060006 F-18050
#1005	187×50乱	540	5	5	2254	2254	54	58	—	—	—	CT070002 F-19020
#2024	189×104乱	110	12	12	559	559	34	41	—	—	—	C1200015 FR-02133
#2054	189×104乱	130	26	26	509	509	31	38	—	—	—	CT050010 F-13026
#2039	189×104乱	170	20	19	784	784	31	37	—	—	—	CT810011 F-56022
#2014	187×100乱	160	7	7	588	569	33	48	—	—	—	CT810007 F-56013
NH2054	189×104乱	90	26	26	509	509	42	46	—	—	—	CT980016 F-13036
試験方法	JIS L 1096				JIS L 1096 A		JIS A 8952					

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

●ライトスクリーン® 物性データ

品番	巾×長さ (cm×m)	質量 (g/m ²)	厚さ (mm)	引張強さ		伸び率		引張強さ		防火性能試験番号 防火製品番号 (公財)日本防火協会
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	
				(N/3cm)	(N/3cm)	(%)	(%)	(N)	(N)	
#2026	200×50乱	240	0.34	827	824	14	16	83	86	C1150026 F-27122
試験方法	JIS L 1096			JIS L 1096 A		JIS L 1096 C法(トラベゾイド法)				

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。


●充実率：風圧データ (当社製品と市販ターポリンのデータ比較)

品番	充実率	基本風力 係数	風圧データ(kg/m ²)			
			風速 10m/s	風速 20m/s	風速 30m/s	風速 40m/s
#1023	0.820	1.76	11.0	44.0	90.0	176.0
#1034	0.900	1.87	11.7	46.8	105.2	187.0
#1003	0.700	1.56	9.8	39.0	87.8	156.0
#1004	0.700	1.56	9.8	39.0	87.8	156.0
#1005	0.445	1.00	6.3	25.0	56.3	100.0
#2024	0.390	0.86	5.4	21.5	48.4	86.0
#2054	0.710	1.58	9.9	39.5	88.9	158.0
#2039	0.580	1.33	8.3	33.3	74.8	133.0
#2014	0.300	0.52	3.3	13.0	29.3	52.0
#2026	0.850	1.80	11.3	45.0	101.3	180.0
ターポリン	1.000	2.00	12.5	50.0	112.5	200.0

※上記風圧抵抗データは、外気温15℃気圧1013hpa(760mmHg)の条件で、それぞれの風速の風を試験体正面に受けた場合の計算値です。

◎充実率について

充実率とは、メッシュの占める実面積の割合を表すもので、これにより風力係数が決まります。



注意事項

- 本カタログに記載している製品は日本国内向けです。
- 使用前に必ず品名・品番・色相・ロットNo.・規格をご確認ください。
- 保管は、高温多湿を避け、冷暗で平坦な場所に置き、変形するような積み方はしないでください。
- 長期間保管されていた製品は、使用前に物性低下の有無をご確認ください。
- 極低温・極高温向けには設計されておりませんので、そのような用途に使用の場合は必ず弊社までご相談ください。
- 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に導電性を有する物質が付着していると、まれにスパークを起こすことがありますので、ウエルダー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- 印刷する場合は、印刷性を事前にご確認ください。
- 洗浄する場合は、中性洗剤を浸した柔らかいスポンジ等で拭き取り、十分に水洗いしてください。
- サンプルの色相は、出荷時の現物の色相と若干違いのある場合があります。予めご了承ください。
- 廃棄される際は、下記の方法で処理してください。
 - 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
 - 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。
- 問い合わせ、より詳しい資料が必要でしたら、取扱店または弊社までご連絡ください。
- 本カタログの記載内容は改善のため事前の予告なしに変更することがあります。
- ターポスクリーン®・ライトスクリーン®を巾縫ぎする際は、必要に応じて、PVCターポリン等を挟み込み溶着もしくはミシン縫製を行うようにしてください。また、ノンハロメッシュNH2054は、ミシン縫製にてお願い致します。
- 縫い込みロープ、ハトメ部分の縫製時には必ず補強布を内側に当ててご使用ください。
- RoHS2指令適合については2020年1月製造分より対応しております。
- はたきや風曲により、樹脂剥落・破れが発生する恐れがあります。

●UVカット・遮光率 (1類メッシュ)

品番	色	UVカット率 (%)	遮光率 (%)
#1023	グレー	81	76
#1034	シロ	88	73
	グレー	91	90
#1003	シロ	70	62
	グレー	66	67
	スカイブルー	67	70
	ライトグリーン	71	66
#1004	ダークグリーン	68	66
	シロ	75	62
	グレー	71	73
	スカイブルー	75	71
	ライトグリーン	74	66
#1005	ダークグリーン	70	72
	クロ	72	71
	グレー	63	55
試験方法	UVカット: JIS R 3106 遮光率: JIS Z 8722準拠		

(2類メッシュ)

品番	色	UVカット率 (%)	遮光率 (%)
#2024	クロ	41	37
#2054	シロ	69	48
	グレー	65	53
	ブルー	77	68
#2039	グリーン	67	54
	クロ	73	70
	シロ	66	49
	グレー	62	55
	ブルー	65	61
#2014	グリーン	61	54
	クロ	65	64
	シロ	30	27
NH2054	ダークグリーン	32	30
	クロ	32	32
#2026	シロ	71	44
	ベージュ	85	73
	ブラウン	86	84
	オリーブグリーン	83	82
試験方法	UVカット: JIS R 3106 遮光率: JIS Z 8722準拠		

※上記物性データはJISが定める測定法に基づいた測定値であり、保証値ではありません。

ターポスクリーン®




1 類メッシュ

用途 建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート、袋物など

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

※ 別注色はロット2000mより承ります。

#1023



色相
● グレー

特徴

軽量


#1034と比べ重量約15%の軽量化を実現し作業効率が向上。

#1034




色相
○ シロ
● グレー

#1004




色相
○ シロ
● グレー
● スカイブルー
● ライトグリーン
● ダークグリーン
● クロ

#1003



色相
○ シロ
● グレー
● スカイブルー
● ライトグリーン
● ダークグリーン

#1005



色相
● グレー
● ダークグリーン



● (参考) (一社) 仮設工業会認定基準

項目	認定基準
引張強さ × 伸び	kN・mm 68.6以上
引張強さ	N/3cm 1471 以上
はとめの強さ	N 981 以上
防火性	合格
落下試験	4m 貫通せず

※水平に対し30°鋼管落下 (鋼管重量は4.8kg)

仮設工業会認定品とは、メッシュシートについて規定されている構成部品・規格に適合し、認定工場で縫製され認定試験に合格したものです。

※ターポスクリーン®#1023・#1034・#1003・#1004は、構成部品メッシュシートとして認定基準に合格しています。

ターポスクリーン®




2 類メッシュ

用途 建築養生メッシュシート、懸垂幕、防雪シート、袋物など

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

※ 別注色はロット2000mより承ります。

#2024



色相 ● クロ

特徴

透視性

#2054と比べ開口部分が約2倍となり透視性が向上。


軽量

#2054と比べ重量約15%の軽量化を実現し作業効率が向上。

耐久性

特殊配合により樹脂摩耗性が優れ耐久性が向上。

#2054




色相 ○ シロ ● グレー ● ブルー ● グリーン ● クロ

ノンハロ®メッシュ

材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリウレタン系


特徴 ハロゲン含有物不使用

NH2054




色相 ○ シロ

#2039



色相 ○ シロ ● グレー ● ブルー ● グリーン ● クロ

#2014



色相 ○ シロ ● ダークグリーン ● クロ


ライトスクリーン®




用途 日除け、スクリーン、シェードなど 材質 基布：ポリエステル 100%
樹脂：ポリ塩化ビニル (PVC)

#2026


※ 別注色はロット2000mより承ります。




ベージュ




ブラウン



プリティッシュグリーン



ネイビー



シルバー